**Hoja Técnica** Edición 1, 2010 Identificación No. 133085, 167582 Sikament<sup>®</sup> 410

# Sikament® 410

Aditivo reductor de agua de rango medio-plastificante y retardante de fraguado con exclusión de aire.

Descripción	Aditivo líquido multipropósito, reductor de agua de rango medio, plastificante y retardante de fraguado con exclusión de aire para concreto. <b>No contiene cloruros</b> . Cumple con la norma <b>ASTM C 494 Tipo A y D</b> (en función de la dosificación) y <b>ASTM C 1017 Tipo II</b> .
Usos	Sikament® 410 se utiliza principalmente en la elaboración de concretos para todo tipo de estructuras, especialmente diseñado para emplearse como reductor de agua, plastificante o fluidificante con sólo variar la dosificación. Permite tener concretos con baja inclusión de aire.
Ventajas	<ul> <li>Aumenta las resistencias mecánicas.</li> <li>Permite acabados superficiales de alta calidad.</li> <li>Permite una mayor adherencia al acero de refuerzo.</li> <li>Reduce la permeabilidad.</li> <li>Se puede redosificar en obra para facilitar la colocación y/o bombeo del concreto sin afectar los tiempos de fraguado.</li> <li>Mayor permanencia de trabajabilidad</li> </ul>
Modo de Empleo Aplicación del Producto	Como plastificante Agregue Sikament® 410 al concreto ya mezclado, en este caso debe ampliarse el tiempo de mezclado medio minuto por cada metro cúbico de concreto.  Como reductor de agua Agregue Sikament® 410 junto con el agua de mezcla durante la preparación del concreto.
Dosificación	Como reductor de agua (ASTM C 494 Tipo A) De 0,4% a 0,6% del peso del cemento (3,0 a 5,0 ml/kg de cemento)  Como reductor de agua y retardante (ASTM C 494 Tipo D) De 0,6% a 0,8% del peso del cemento (5,0 a 6,5 ml/kg de cemento)  Como plastificante (ASTM C 1017 Tipo II) De 0,4% a 0,6% del peso del cemento (3,0 a 5,0 ml/kg de cemento)
Datos Técnicos	Color: Café oscuro. Densidad: 1,25 kg/l aprox.

1



Sikament<sup>®</sup> 410 1/2

### **Precauciones**

La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.

Cuando se empleen redosificaciones del aditivo antes de colocar o bombear el concreto, la dosis total (primera y segunda dosis) no deberá exceder de 1,2% del peso del cemento (10,0 ml/kg de cemento).

## y Desecho de Residuos

Medidas de Seguridad En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

### **Almacenamiento**

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

### **Nota Legal**

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde 01 800 123 ŞIKA soporte.tecnico@mx.sika.com www.sika.com.mx



2 Sikament® 410 2/2